

ACEITE BLANCO

FT-4569

Rev: 3

Fecha/ Date: Marzo-2023

Propiedad <i>Property</i>	Método <i>Test method</i>	Unidad <i>Unit</i>	Valor típico <i>Typical Value</i>
Densidad 15°C <i>Density</i>	ASTM D 1298	g/cm ³	0.830 - 0.855
Color Saybolt <i>Saybolt colour</i>	ASTM D 156	-	+ 30 mín
Viscosidad <i>Viscosity</i>	ASTM D 445	cSt	
			40°C 14.5 - 18
			100°C 3.3 - 4.3
Punto de inflamación <i>Flash Point</i>	ASTM D 92	°C	180 min
Punto de congelación <i>Freezing Point</i>	ASTM D 97	°C	-6 max
Índice de Refracción 20°C <i>Refractive index</i>	ASTM D 1218	-	1.466

EMBALAJE:

El producto se puede suministrar a granel o en diferentes embalajes en función de las necesidades del cliente.

The product can be supplied in bulk or in different packages depending on the customer's needs.

Por favor, preste atención a la información y consejos acerca del uso seguro de este producto en nuestra Ficha de Datos de Seguridad.

When using this product, the information and advice given in our Material Safety Data Sheet should be observed.